

Algemeen onderhoud Natuursteenbevloering

Reinigen


- Schoonmaak
- Periodieke basisreiniging
- Vereiste voor een vlekstopbehandeling



HMK R155 Grondreiniger
Verbruik: ca. 10 – 30 m²/l.
Verhouding: 1:10 – 1:2



Verdund aanbrengen.



Laten inwerken ca. 10 min.




Met borstel schrobben.



Wegtrekken met een vloertrekker.



Spoelen met zuiver water.



Wegtrekken en laten drogen.

Aanbevolen accessoires: emmer, schrobborstel, mop, spons, vloertrekker en beschermende handschoenen. In grovere oppervlakken één schijfmachine en een waterzuiger.
Zie video: www.moellerstonecare.eu/Nederlands/Producten/Verwerkingsvideo's.

Beschermen


- Bescherming tegen verontreiniging
- Vereenvoudiging van vlekverwijdering
- Maakt het oppervlak onderhoudsvriendelijk



HMK S232 Vlekstop
Zonder oplosmiddelen
Of



HMK S234 Vlekstop
Top-effect



Voorwaarden vlekstopbehandeling



Product in een bakje gieten.



Kruisgewijs aanbrengen.



Overtollig product na ca. 10 min. verwijderen.



Wrijf op het oppervlak met droge microvezeldoek.



Laten drogen en beschermen (24u).

Verbruik: ca. 5 – 20 m²/liter.

Aanbevolen accessoires: een bakje voor het product, borstel of kwast, beschermende handschoenen, microvezeldoek.

Zie video: www.moellerstonecare.eu/Nederlands/Producten/Verwerkingsvideo's.

Onderhouden

- Langdurige / dagelijkse schoonmaak (onderhoud reiniging)
- Netheid en zorg in het dagelijks leven
- Steunt de duurzaamheid van de HMK-vlekstopbehandeling



HMK P324 Edelzeep
Verbruik: ca. 1000 – 2000 m²/l.
Verhouding: 25 – 50 ml/ 10l. warm water



Verwijder grof vuil droog.




Voeg warm water toe bij het product.



Vloer met het product nat vegen.



Niet naspoelen.



Ca. 15 min. laten drogen.



Periodiek reinigen (zie reinigen).

Gebruik: na +/- 5 toepassingen met P324 en 1 toepassing met P323 (bij gepolijste oppervlakken HMK P319 i.p.v. HMK P323), eenmaal om de 2 jaar intensief reinigen met HMK R155 Grondreiniger.

Aanbevolen accessoires: emmer en dweil.

HMK P323 Slijtvaste zijdeglans
Voor stenen vloeren

Verbruik: 150 – 250 m²/l.

Verhouding: 50 – 200 ml/2l. water

BELANGRIJK! Dit is slechts een beknopte samenvatting. Wij raden u ten zeerste aan ook het etiket op de verpakking aandachtig te lezen. Plaats ook altijd eerst een test!